

Risultati del test secondo la norma EN 14877: 2013 (superfici sintetiche per aree sportive all'aperto) del Confonsport

Test	Requisito	Risultato	Unità	Condizione	Pass/Fail
Frizione	80 – 110	84	-	Asciutto 23°C	Pass
	55 – 110	73		Bagnato 23°C	Pass
Deformazione verticale	≤ 6,0	6,0	mm	23°C	Pass
Rimbalzo verticale	≥ 85	93	%	23°C	Pass
Resistenza all'abrasione	≤ 4,0	2,3	g	Nuovo 23°C	Pass
		2,1		Dopo UVA	Pass
Variazione colore	≥ 3 scala dei grigi	4 – 5	-	Dopo UVA	Pass
Resistenza alla trazione	≥ 0,4	0,81	MPa	Nuovo 23°C	Pass
Allungamento	≥ 40	91	%	Nuovo 23°C	Pass
Spessore assoluto	≥ 7	7,0	mm	Nuovo 23°C	Pass