



SCHEDA TECNICA

Prodotto

Epav -Epav Top – Tfloor

Descrizione

Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata, granulometria (variabile) , agglomerata con resine poliuretatiche .

Modesto drenaggio.

Fondello piatto per un'ottima aderenza al sottofondo. Conforme alle normative EN71 parte 3-1994 + A1:2000, soddisfa i requisiti del Ministero della Sanità 29/07/94 G.U. 19/09/94 n.214 e delle direttive CEE 76/769, 83/478, 85/467, 89/677, 89/678, 91/173, 91/338, 91/339. Versione 1000x1000 mm disponibile sia con fuga (simula 4 piastrelle affiancate) che senza fuga quindi con superficie completamente liscia.

Spessori e formati [mm]

Formato mm	Spessore 10 mm	15 mm	20 mm	25 mm
500x500	X	X	X	X
1000x1000	X	X	X	X

Colori

Nero (non colorato), altri colori su richiesta

Dati tecnici

Parametro misurato	Valore riscontrato
Durezza Shore A	28÷34
Resistenza a trazione	147 N/cm ²
Resistenza a compressione - Deformazione al 10% in spessore - Deformazione al 50% in spessore	16,7 N/cm ² (deformazione elastica) 200 N/cm ² (deformazione elastica)
Resistenza al freddo e relativa sfaldabilità (ciclo termico a -30°C per 48h)	Nessun difetto
Prove infiammabilità - EN 1021 -1 (Cigarette test)* - EN 1021 -2 (Match test)*	Conforme Conforme
Contenuto Cadmio Decreto Min. Sanità 29/07/94	Assente (< 0,001%)
Contenuto metalli pesanti EN 71-3:1994 + A1:2000	Piombo solubile <8mg, Cadmio solubile <1mg Cromo solubile <2mg, Bario solubile <10mg Antimonio solubile <2mg, Arsenico solubile <1mg Selenio solubile <3mg, Mercurio solubile <1mg
Tolleranze	+/- 1%